

無收縮水泥系列施工說明

KN P 1001無收縮水泥砂漿6000psi / KN P 1002 無收縮水泥砂漿10000psi 施工說明

1.準備工作

- a. 鋪設或灌注無收縮水泥砂漿前，必須先將原有混凝土表面鑿毛，然後再利用空氣壓縮機之高壓空氣或其他適當方法將混凝土碎片及灰塵等進行完全徹底的清除。
- b. 鑿毛且清潔後之混凝土表面應灑水濕透，將表面多餘積水去除乾淨後，再進行灌注無收縮水泥砂漿之工作。

2.施工方法

- a. 無收縮水泥砂漿必須依其建議用水量進行均勻拌合後方可使用。
- b. 無收縮水泥砂漿之灌注方法，分重力式自然灌注及壓送灌注兩種，視現場情況選擇。砂漿必需被搗實，灌注過程中引入之空氣必需設法排除。

3.防護措施

無收縮水泥砂漿施工完成後，應以麻布等養生面材覆蓋其表面，灑水養護7天以上，模板於3天後方可拆除。

注意事項

1. 請遵照建議水量。
2. 嚴禁擅自添加任何添加物，若因此導致品質異常，本公司概不負責。

